

BITUM NEPARAFINOS PENTRU DRUMURI TIP D 50/70

UTILIZARE: LA EXECUTIA LUCRARILOR DE DRUMURI PUBLICE CONFORM PRESCRIPTIILOR TEHNICE IN VIGOARE

CARACTERISTICA	UM	LIMITE		METODA DE INCERCARE
		Min.	Max.	
Penetratie la 25 ⁰ C	1/10mm	50	70	SR EN 1426-2015 ASTM D 5/D5M-13
Punct de inmuiere (inel si bila)	⁰ C	46	54	SR EN 1427-15 ASTM D 36/D36M-14e1
Determinarea rezistentei la intarire sub efectul caldurii si aerului				
-variatie de masa ^A	%	-	±0,50	Metoda RTFOT SR EN 12607-1/2015
-penetratie reziduala la 25 ⁰ C	%	50	-	ASTM D 2872-12e1
-cresterea punctului de inmuiere	⁰ C	-	9	
Punct de inflamabilitate	⁰ C	230	-	SR EN ISO 2592-2003 ASTM D 92-16b
Solubilitate	%(m/m)	99,0	-	SR EN 12592-2015
Indice de penetratie	-	-1,5	+0,7	SR EN 12591-09 Anexa A
Punct de rupere Fraass	⁰ C	-	-8	SR EN 12593-2015
Vascozitatea dinamica la 60 ⁰ C ^B	Pa x s	145	-	SR EN 12596-2015
Vascozitatea cinematica la 135 ⁰ C ^B	mm ² /s	295	-	SR EN 12595-2015

Nota: ^AVariatia masei poate fi pozitiva sau negativa.

Controlul calitatii: controlul se efectueaza pe lot

Marimea unui lot corespunde capacitatii rezervorului de max.150 tone in cazul livrarii in vagoane cisterna sau autocisterne. Lotul va fi format din produs de acelasi tip.

La fiecare lot se verifica toate caracteristicile prevazute in specificatia standard corespunzatoare produsului.

Produsul trebuie sa corespunda tuturor caracteristicilor prevazute. In caz contrar, lotul se respinge.

In caz de litigiu, controlul calitatii se va efectua pe probe luate in conformitate cu procedura de esantionare pastrate pentru acest caz.

Procedura de esantionare: SR EN 58:2012; ASTM D140/D140M-16

Informatii privind clasificarea produsului, ambalare, etichetare, manipulare, transport si depozitare: conform cu Fisa Date de Securitate 31V.

Sistemul integrat de management calitate-mediu-sanatate si securitate in munca este certificat de DNV-GL in conformitate cu standardele:

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

Laboratorul de incercari este acreditat de RENAR in conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025.

© **ROMPETROL RAFINARE SA** Reproducerea neautorizata prin orice procedeu partiala sau totala, este interzisa

SPECIFICATIE STANDARD 100.7

BITUM NEPARAFINOS PENTRU DRUMURI TIP D 50/70